


AirMaster® Sphere EcoBase

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré	
Teinture		Teint masse	
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 dalles par carton)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe	
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase*	
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL®**	
Epaisseur totale	ISO 1765	mm	6.0
Epaisseur du velours	ISO 1766	mm	3.1
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m²	3900
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m²	700
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m²	460
Densité du velours	ISO 8543	g/cm³	0.148
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm²	1580
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense	
Classement de confort	EN 1307	LC 2	
Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	≤ 0,2
Réduction du bruit de choc ΔL _w	ISO 10140	dB	24
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.02 0.06 0.17 0.27 0.34
Réduction phonique	ISO 354	α _w ***	0.20***
Résistance thermique	ISO 8302	m².K/W	0.068
Tenue au feu	EN 13501-1	Bfl - s1 (testé en pose libre)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	71BDF8C	



* EcoBase - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé. Le contenu recyclé est vérifié par l'organisme externe Lloyds Register.

**ECONYL® est fabriqué à partir de matériaux 100% régénérés.

*** Testé sur plancher technique et panneau OSB (Oriented Strand Board).

Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: www.tarkett.com

FR-20240703