2026-11-20
egecarpets.com

REFORM Memory Memory 950 Recycled polyamide 6 - Woven textile Moquettes en lé - Technical Details

Weight: 950 g/m²
Material: Recycled polyamide 6
Structure: Tufted loop pile - structured
Backing: Woven textile


Muni d'un certificat


Antistatique permanent


33 - Professionnel - Elévé


Usage intensif


A+/A+


Homologé


Cfl-s1

DESCRIPTION	METHOD	DATA
CONSTRUCTION		
Structure	ISO 2424	Velours bouclé - structuré
Jauge	ISO 2424	1/12
Couche d´usage	Regulation (EU) No 1007/2011	Recycled polyamide 6
Teinture	-	Teinture Millitron
Dossier	ETL	WT - Textile tissée
Dimensions	ISO 3018	Env 400 cm
Epaisseur totale	ETL	Env 8,0 mm.
	.	0.32 "
Epaisseur du velours	ISO 1766	Env 4,0 mm.
Nombre de touffes	ISO 1763	Env 198.000 pr.m2
Masse totale	ISO 8543	Env 2.700 g/m2
	.	79,65 oz./yd2
Poids de velours	ETL	950 g/m2
	.	28.03 oz./yd2
Masse volumique du velours	ISO 8543.	Env 0,150 g/cm3
ESSAIS D'APTITUDE		
Domaines d'usage	EN 1307	33 - Professionnel - Elévé

Apte à sièges à roulettes	EN 985	Usage intensif
Apte à l'emploi sur escaliers	EN 1963	Usage intensif
Propriétés antistatiques	ETL	Antistatique permanent
Prop. électr.:Essais marcheur	ISO 6356	Antistatique
Acou.insu. from impact noise	ISO 717-2	28 dB
Absorbtion acoustique	ISO 354	0,20 aW
Thermal insulation	ETL	Env 0,14 m2K/W
Reflexion de la lumiére	ETL	Testreport
Solidité de teinture: lumière	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	5.0
Solidité au frottement l`eau	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
Solidité au frottement sec	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
Solid. eau: Moquette à dessin	ISO 105-E01	>4
Nettoyage	AATCC 138	5.0
Solidité de col.oxydes d'azote	AATCC 164	4.5
Autres tests d'usage	ASTM D5252 Hexapod	4.0/ 4.5
	-	Commercial - Heavy
	AATCC 134 Electrost.propensity	2.7 kV

SÛRETÉ & ENVIRONNEMENT

Classification de feu	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1

CE Marquage	EN 14041	Muni d'un certificat
	CPR	1021-CPR-006-2/16
	Déclaration des Performances	DOP 1C-PA-WT
	Notified body no.	1021
	Ce Year	14
	Content of PCP	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Antidérapant	Class DS
Air	Green Label Plus	Homologe
	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
	Indoor Air Comfort Gold	Group 3
	ABG	ABG-28-01-03-01-2018
Environment	BASTA	Registered
	Byggvarubedömningen ID	140790 (WTA)
	SundaHus score	B (WTA)
	BREEAM International	Homologé
	BREEAM-NOR	Homologé
	EPD	MD-21080-EN
	C2C Certified Full Scope	Bronze, Version 4.0
	Health Product Declaration	Registered
	Recycled Content, ISO 14021	Env 35,0 %
	Recycled Content for LEED	Env 22,0 %
	ECOproductNorway	Approved
	LEED V4	Qualified
	LEED V5	Qualified
	GWP Cradle to Gate (A1-A3)	6,21 KgCO2eq/m2

2026-11-20
egecarpets.com

FABRICANT

Certification de l´usine	ISO 9001	Audité et verifié par BVC
	ISO 14001	Audité et verifié par BVC
	ISO 45001	Audited and verified by BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK