
TECHNICAL SHEET


GRIND W2W
actionBACK

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Minituft 5/64" Loop Minituft 5/64" Bouclé Minituft 5/64" Schlinge Minituft 5/64" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% Econyl PA6 Solution Dyed Nylon 100% regenerated
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	actionBACK
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 2.450 g/m² Ca. 72.3 oz./yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz./yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 180 g/m² Ca. 5.3 oz./yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 4,8 mm Ca. 0.19"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 1,0 mm Ca. 0.04"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,180 g/cm³ Ca. 4.856 oz./yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 200.000 /m² Ca. 167,226/yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN ISO 4918 A: continuous use
STAIR SUITABILITY ESCALIERS TREPPENEIGNUNG TRAPPENGESCHIKTHEID	EN ISO 12951 A : intensive use

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 C_{fl}-s1 (if glued)
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLAßWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,050 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL_w: 17 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α_w: 0,15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
WIDTH LARGEUR BREITE BREEDTE	EN ISO 3018 ca. 400 cm
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	8
GUT-NR	DAC26EFD
BUILDING CERTIFICATION SCHEMES	Products can contribute to achieving credits under building certification schemes (e.g. BREEAM, LEED, WELL).**

**See modulyss sustainability datasheets for details on potential credit contributions by scheme. Products are not independently certified under building certification schemes. Credit achievement is assessed at project level and depends on the overall performance of materials, systems, design, and scheme-specific criteria.











modulyss®

M0226 We reserve all rights for technical improvements | Technische wijzigingen, ter verbetering van het product, worden voorbehouden | Sous réserve de toute modification technique visant à l'amélioration constante de nos produits | Durch technische Weiterentwiklung sinds bedingte Anderungen vorbehalten